



AQUAKIT[®]

ferma la perdita senza smontare



attacca benissimo anche sott'acqua



diventa dura come l'acciaio in 15 minuti



di semplice applicazione

AQUAKIT RIPARA PRATICAMENTE TUTTO: TUTTI I TIPI DI METALLI, CERAMICA, LEGNO, PLASTICA "NON PLASTICA MORBIDA", CISTERNE COMBUSTIBILI OLII E PETROLI.

AQUAKIT HA UNA POTENTE FORZA D'INCOLLAGGIO, ANCHE SU SUPERFICI BAGNATE (ANCHE SOTT'ACQUA).

AQUAKIT DIVENTA DURO ENTRO **15 MINUTI**.

AQUAKIT SI APPLICA FACILMENTE E NON SI ATTACCA ALLE DITA.

AQUAKIT PUO' ESSERE TRAPANATO, SEGATO, LUCIDATO, VERNICIATO.

APPLICAZIONI

- FERMA TUTTI I TIPI DI PERDITE SENZA SMONTAGGIO, CONDOTTE D'ACQUA, RADIATORI, CALDAIE, ECC.
- DIVERSI TIPI DI RIPARAZIONI SOTT'ACQUA, PISCINE, ACQUARI, ECC.
- UNISCE TUBI DI DIVERSO DIAMETRO E METALLO.
- RIPARA CARROZZERIE DI MACCHINE, ROULOTTES, BARCHE.
- CHIUSURA DI COLLEGAMENTI E DERIVAZIONI.
- RINNOVAMENTO DI FILETTATURE.
- SI PUO' USARE COME NASTRO ISOLANTE.

TEMPO DI LAVORAZIONE

Tempo di lavoro dopo aver fatto l'impasto

3 MINUTI A 20°C

1,5 MINUTI A 32°C

TEMPO DI INDURIMENTO

NORMALE

15 MINUTI A 20°C

6 MINUTI A 32°C

20 MINUTI A 20°C

SOTT'ACQUA

APPLICAZIONE



1 sgrassare la superficie, pulire e irruvidire con l'uso di carta vetrata o con una spazzola d'acciaio



2 staccare la quantità necessaria per la riparazione



3 impastare fino ad ottenere un colore uniforme (1 minuto circa)



4 applicare subito e pressare forte sulla superficie da riparare



5 dopo l'uso pulire le mani con acqua e sapone o alcool

DESCRIZIONE SPECIFICA

Peso Specifico	1,9 gr/cm ²
Durezza	85 shore
Dilatazione	42180,0 Kg/cm ²
Resistenza alla compressione	1265,4 Kg/cm ²
Resistenza alla rottura	425,8 Kg/cm ²
Resistenza elettrica	5 x 10 ¹³ ohm - meter
Temperatura massima d'uso	121°C
Temperatura massima per tempi brevi	149°C

IMPORTANTE: PER UNA MIGLIORE ADESIONE DEL PRODOTTO SI CONSIGLIA DOPO AVER CARTEGGIATO LA ZONA DA RIPARARE PULIRE CON ALCOOL DENATURATO E LASCiare IL PRODOTTO CON LO STESSO

AVVERTENZE

CON LA PERDITA IN PRESSIONE CHIUDERE CON UNA ZEPPA DI LEGNO E COPRIRE IL TUTTO CON **AQUAKIT** - MANTENERE QUALCHE MINUTO SUL POSTO CON LE DITA O CON UN NASTRO ISOLANTE - PUO' ESSERE VERNICIATO SUBITO DOPO L'INDURIMENTO - PER OTTENERE UNA SUPERFICIE LISCIA, PASSARE CON LE DITA O CON UNO STRACCIO UMIDO SULLA PARTE INTERESSATA.

ATTENZIONE

CONTIENE RESINA DI EPOXI ED **AMMINE** PUO' ESSERE ALLERGICO PER PELLI SENSIBILI - IN QUESTO CASO LAVARE CON ACQUA E SAPONE E CONSULTARE UN MEDICO.
NON INGOIARE - IN CASO DI INGERIMENTO, CERCARE DI VOMITARE E CONSULTARE UN MEDICO
MANTENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Peso Circa 57 gr

AQUAKIT NON È TOSSICO QUANDO È DURO